durabilidad del hormigón frente al agua de mar estudio de 2 cementos portland

689 - 8

DEMETRIO GASPAR-TEBAR
y JOSE LUIS SAGRERA-MORENO

Dres. en Ciencias Químicas

En el presente trabajo se da cuenta del comportamiento de los morteros (1:3) hechos con dos cementos portland españoles que tienen un contenido de C:A menor del 8 y del 5 %, respectivamente, frente al agua de mar, determinando la evolución de las resistencias mecánicas a flexión, los coeficientes de corrosión (Koch-Steinenger), así como la variación de la concentración iónica de las disoluciones en donde se han sumergido las probetas de mortero (agua filtrada y agua de mar) durante 56 días, la composición estructural de la fase sólida formada y de la pasta de cemento hidratado.

Por otra parte, se incluye un estudio bibliográfico sobre la durabilidad de los morteros y hormigones frente al agua de mar.

1. INTRODUCCION

El comportamiento de los morteros y hormigones sometidos a la acción del agua de mar ha sido objeto de numerosos trabajos como consecuencia de la gran cantidad de obras marítimas construidas a base de hormigón en masa y armado; de aquí que sea un tema que ha preocupado y sigue interesando no sólo desde un punto de vista tecnológico o constructivo, sino científico, para conocer las causas que producen su destrucción y poder tomar, en su caso, las medidas oportunas.

El hormigón es un material heterogéneo, de propiedades muy variables que dependen, fundamentalmente, de las características de los componentes, de sus cantidades, de su puesta en obra, del curado y conservación, del medio en donde van a estar trabajando, etc.

El gran desarrollo que la técnica ha experimentado hace que en el diseño de las estructuras ocupe un lugar fundamental su comportamiento frente a los posibles agentes agresivos, es decir, su durabilidad química, y las medidas preventivas que se deben tomar.

El mecanismo de la destrucción del hormigón por el agua de mar es muy complejo, ya que intervienen gran número de parámetros (mecánicos, físicos, químicos, biológicos y atmosféricos) que complican, por una parte, el conocimiento de dicha destrucción y despiertan, por otra, el interés de aquellas personas relacionadas con esta faceta de la ciencia.

En las construcciones marítimas a base de hormigón hay que distinguir tres casos, según que el hormigón se encuentre sumergido permanentemente en agua de mar, en la zona de oleaje o mareas o en la zona superior.

El desarrollo de las costas de España y la naturaleza de los suelos hacen que los estudios relacionados con la resistencia química de los cementos, morteros y hormigones haya sido uno de los programas permanentes de investigación del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento.

En el presente trabajo se da cuenta del comportamiento de morteros (1:3) hechos con dos cementos portland, fabricados por la industria española, frente al agua de mar desde un punto de vista de las reacciones que pueden tener lugar (variación de la concentración iónica del medio y de la composición estructural de la pasta) y su influencia en las características físicas y mecánicas de los morteros, cuando se encuentran sumergidos en dicha agua durante 56 días.

2. ESTUDIO BIBLIOGRAFICO

Los problemas planteados por el ataque químico de los morteros y hormigones por agua de mar, natural o artificial, ha sido objeto de numerosos trabajos que han mostrado que su estabilidad depende, fundamentalmente, de tres factores: compactidad, dosificación y tipo de cemento. Los dos primeros son los que más influyen, de tal modo que los hormigones compactos fuertemente dosificados y hechos con bajas relaciones a/c son los que mejor resisten.

Idorn (1) indica que los trabajos experimentales se iniciaron en el año 1756 por Smeaton cuando preparaba la construcción del faro de Eddystone.

Bogue (2), Lea y Desch (3) y Biczok (4), entre otros, hacen un resumen cronológico de los ensayos realizados en diferentes países, que se iniciaron a finales del siglo XIX.

Bogue (2) recoge un determinado número de investigaciones efectuadas sobre el comportamiento de los cementos frente a diversos medios agresivos, incluidas las disoluciones de sulfatos en general, bien en medios naturales o artificiales, poniendo de manifiesto que el comportamiento de los cementos es función del contenido de C₃A. Bates, Phillips y Wig, según Bogue, probaron que probetas de hormigón cuidadosamente fabricadas, expuestas a la acción del agua de mar, no muestran descomposición alguna.

Lea y Desch (5) realizan un estudio amplio sobre la acción que ejercen las aguas sulfatadas y de mar en los cementos, y el mecanismo de las reacciones que tienen lugar. Los autores destacan la influencia de los iones magnesio, sulfato y cloruro en las reacciones químicas, así como sobre la estabilidad del sulfoaluminato de calcio y sobre la solubilidad del Ca(OH)₂ y del CaSO₄, señalando que un hormigón atacado progresivamente por agua de mar muestra un aumento creciente de Mg(OH)₂, un descenso de Ca(OH)₂ y un aumento de CaSO₄, seguido de una disminución posterior; después de largos períodos de tiempo, el conjunto de reacciones puede dar lugar a la formación de silicatos de magnesio. La velocidad del ataque químico es función de la temperatura y del tipo de cemento.

Nicol (6) considera que el ataque químico producido por agua de mar se debe a la acción de los iones Mg (II) y SO₄ (II) que, con el Ca(OH)₂ dan CaSO₄ e Mg(OH)₂; los silicatos de calcio hidratados pueden llegar a dar, por descomposición, cal hidratada y sílice, y el aluminato, formar sulfoaluminato hidratado, que es inestable en presencia de sulfato de magnesio, proporcionando, finalmente, sulfato de calcio, alúmina hidratada e hidróxido de magnesio; hechos que también recogen Lea y Desch (5). Flintg y Wells, según Nicol, resaltan la influencia que ejerce el contenido de C₃A del clínker y el efecto favorable que produce la adición de puzolanas.

Duriez (7) determina el efecto de la acción del agua de mar y de las aguas agresivas sobre cales y cementos, centrándose en el comportamiento de morteros y hormigones y, de un modo especial, del hormigón armado; considera que este ataque es parecido al de las aguas selenitosas, aunque menos nocivo, ataque que disminuye al estar carbonatada la superficie que obstaculiza, en parte, la difusión externa del $\text{Ca}(\text{OH})_2$ y la penetración de los iones presentes en el mar.

Campus (8) informa sobre los trabajos llevados a cabo en Bélgica, canal de acceso a Ostende, para conocer el comportamiento de morteros y hormigones expuestos a la acción del agua de mar durante 20 años (1934 a 1954), manifestando que en las probetas sumergidas se ha observado que la acción química ejerce ciertos efectos, sobre todo en el caso de los cementos ricos en cal y en las probetas poco compactas; mientras que en las situadas en el nivel medio influyen las condiciones atmosféricas, de un modo especial el hielo, las acciones mecánicas y los efectos biológicos. Los hormigones compactos, independientemente del cemento utilizado, resisten bien y llegan a adquirir resistencias mecánicas más elevadas que cuando se conservan bajo agua; los cementos a base de escoria granulada básica, pobres de cal, son muy adecuados para trabajos en el mar. Estas recomendaciones se han recogido en la Nota Informativa Técnica número 57 del «Centre Scientifique et Technique de la Construction» de Bélgica (9).

García de Paredes (10) hace un estudio profundo sobre la durabilidad del hormigón, discutiendo las causas fisicoquímicas que producen la alteración del mismo en diferentes medios agresivos. Las acciones químicas del agua de mar sobre los hormigones se pueden resumir, según dicho autor, como el resultado de varias reacciones: extracción del CaSO_4 debido al incremento de la solubilidad por la presencia de iones cloruro; extracción de los iones calcio y sustitución por hidróxido de magnesio; reacción del sulfato de magnesio con el óxido de calcio; formación expansiva del sulfoaluminato de calcio y posterior descomposición dando alúmina hidratada, hidróxido de magnesio y sulfato de calcio, y descomposición de los silicatos hidratados con producción de sílice hidratada, yeso y óxido de magnesio.

Brocard y Cirodde (11) (12) dan cuenta de los resultados correspondientes al programa de trabajo, iniciado hace varios años, sobre la resistencia frente al agua de mar de los hormigones fabricados con tres tipos de cemento (cemento portland con $\text{C}_3\text{A} \leq 8\%$ y con $\text{C}_3\text{A} \geq 12\%$, cemento siderúrgico con un contenido de escoria superior a 80 % y cemento metalúrgico sobresulfatado), con el fin de seleccionar los cementos más apropiados.

La degradación de los hormigones por agua de mar es consecuencia de varias causas que, a su vez, dependen de las condiciones atmosféricas y en particular de la temperatura. El ataque químico de las probetas sumergidas en agua de mar es relativamente lento tanto para los hormigones hechos a base de cemento portland con $\text{C}_3\text{A} \leq 8\%$, como para los fabricados con el cemento siderúrgico y el metalúrgico. En los hormigones semisumergidos la acción química es relativamente secundaria, predominando la degradación física producida por la cristalización de sales.

Lyse (13) describe los ensayos llevados a cabo durante 20 años en «Concrete Laboratory Norway's Institute of Technology», dando cuenta de la durabilidad del hormigón cuando se encuentra sometido a la acción del hielo y deshielo en el mar, resaltando la influencia favorable que ejercen los agentes introductores de aire.

Courcambeck, Duhoux y Tessier (14) ensayan el comportamiento de hormigones de buena calidad, fabricados con cinco tipos de cemento, sometidos a la acción del mar en el estuario de la Rance, cerca de St. Malo; no han observado alteraciones.

Wesche (15) determina la influencia del volumen de poros de la pasta endurecida de cemento hidratado sobre la resistencia de hormigones expuestos a la acción del agua de mar durante 25 años. Los resultados han mostrado que, cuando dicho volumen es inferior al 30 %, el hormigón, independientemente de los cementos ensayados, apenas si es atacado.

La clasificación que de los cementos estudiados hace Wesche, según su resistencia química al agua de mar, es la siguiente: cemento aluminoso, cementos siderúrgicos con 60/70 % y 30 % de escorias, cemento férrico con una relación $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{Fe}_2\text{O}_3 = 0,44$ y cemento portland; el autor estudia la influencia favorable que produce la adición de trass.

Wesche y Mängel (16) han experimentado la influencia que ejerce la temperatura en el ataque de morteros por agua de mar artificial, preparada con concentraciones superiores de sales.

En condiciones climáticas rigurosas, como sucede en Noruega, la acción del hielo es la causa principal de las lesiones producidas en el hormigón.

Gjörv, Gukild y Sundh (17) han observado el comportamiento de pilares de hormigón colocados durante 27 años en la zona de mareas. Al parecer existe una correlación entre el ataque químico de los hormigones y los contenidos decrecientes de C_3A de los cementos; la acción del hielo ha sido el factor que más ha contribuido a la destrucción de los pilares.

Gjörv (18) hace un estudio crítico sobre el mecanismo del ataque químico del hormigón por agua de mar. Considera que la formación de los compuestos voluminosos a base de yeso y sulfoaluminatos de calcio depende, en gran parte, de las concentraciones de los iones sulfato y cloruro en el mar y de la composición mineralógica del cemento, de tal modo que, según los contenidos de C_3A del cemento y del ion sulfato del medio, la cantidad formada de dichos compuestos puede ser baja o nula; por otra parte, gran cantidad de iones cloruro puede reducir el efecto del ataque del ion sulfato por incrementar la solubilidad de las sales voluminosas; asimismo la solubilidad del hidróxido y del sulfato de calcio se incrementan.

Smolczyk (19) señala que el ataque del hormigón por los iones sulfato presentes en el agua de mar es lento dada la elevada concentración de iones cloruro. En la zona de las mareas se produce un ataque considerable por la cristalización de sales. Los cementos siderúrgicos, según Smolczyk, han mostrado siempre un elevado grado de resistencia.

Duhoux y Tessier (20) han probado que los hormigones fabricados con cementos siderúrgicos conteniendo un 70 % de escoria, estudiados a escala de laboratorio para la fábrica marmotriz de la Rance, presentan buena resistencia a los sulfatos, baja retracción hidráulica y pequeño calor de hidratación.

Duriez (21) trata de las propiedades y utilización de los cementos metalúrgicos puzolánicos; considera que son particularmente eficaces para la protección de las armaduras de obras marítimas contra la corrosión, debido a la formación de alúmina, sílice y geles alúmino-silícicos durante las reacciones de hidratación. A pesar de la disminución de pH, el autor opina que el $\text{Ca}(\text{OH})_2$ liberado por el cemento en los primeros días es suficiente para formar una capa pasivante del acero.

Río y Celani (22) consideran la acción beneficiosa que ejercen las puzolanas sobre la resistencia química de los cementos puzolánicos frente a las disoluciones de sulfatos; el mecanismo de esta resistencia química no se conoce perfectamente. Por otra parte, indican que los cementos obtenidos a partir de un clinker de tipo férrico, con un contenido elevado de sílice, y una puzolana rica en sílice reactiva presentan gran resistencia química, habiéndose utilizado para reparar obras marítimas deterioradas.

Temutasse, van Bemst y de Kayser (23) determinan la composición química y mineralógica de los productos hidratados formados en los morteros y hormigones sumergidos en el Mar del Norte (Ostende); en realidad es el complemento del trabajo de Campus (8). Según los autores, se produce una disminución de CaO , especialmente en aquellos cementos que tienen una cantidad elevada, un aumento de MgO como consecuencia de la precipitación de Mg(OH)_2 y, en general, un ligero aumento de SO_3 . Por otra parte, se ha observado que los morteros están fuertemente carbonatados, habiendo detectado calcita y aragonito; también han demostrado que existe ettringita que, en contra de la opinión general, consideran que es estable en el agua de mar.

Sousa Coutinho y Peres Rodrigues (24) sostienen que la formación de un revestimiento de carbonato de calcio es decisivo para proteger el hormigón sometido a la acción del agua de mar; los ensayos se han efectuado en las condiciones climáticas de las costas portuguesas con hormigones fabricados con cemento portland y puzolánico.

Nielsen (25) resume los trabajos realizados en obras marítimas de los países nórdicos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, las características del agua de mar, los ciclos de hielo y deshielo, la acción de las mareas, la reacción álcali-áridos, la influencia del tipo de cemento, etc. El ataque químico producido por las aguas frías de estos mares se considera despreciable.

Kuenning (26) recoge los trabajos realizados por Mather (27), en donde se discute el mecanismo del ataque por agua de mar sintética, así como la acción de disoluciones de MgSO_4 y de los iones CO_3 (II), HCO_3 (I), Cl (I) y de los correspondientes a los metales alcalinos. Según Kuenning los morteros hechos con cemento del tipo V de las normas ASTM ($\text{C}_3\text{A} \leq 5\%$) son los que presentan mejor resistencia química.

Mather señala que el empleo de puzolanas en la fabricación de hormigones, expuestos a la acción del agua de mar, ha sido ampliamente difundido porque incrementa la resistencia al ataque químico; el cemento portland que se debe utilizar es el correspondiente al tipo II de las normas ASTM ($\text{C}_3\text{A} \leq 8\%$).

Kremser (28) ensaya la influencia de la adición de trass a los hormigones para obras marítimas, con objeto de aclarar la discrepancia entre las conclusiones del fascículo número 102 (1950 y 1955) de la Comisión Alemana para el Hormigón Armado y la experiencia práctica. Según el autor, esta adición mejora el comportamiento de los cementos siderúrgicos.

Dutron y Plisnier (29) dan cuenta de los trabajos realizados desde 1940 a 1967 para determinar el comportamiento mecánico-resistente de morteros y hormigones frente al agua de mar y a diversos medios agresivos.

Kalousek y Benton (30) investigan el mecanismo del ataque químico del agua de mar sobre las pastas hidratadas de tres cementos (tipo I, II y V, con $\text{C}_3\text{A} = 0$, de las normas ASTM) y ponen de manifiesto que se forman dos tipos de ettringita: una asociada con la expansión que aparece en las pastas de cemento del tipo I, y otra que se encuentra en las pastas del cemento con $\text{C}_3\text{A} = 0$, que no produce dicha expansión. A la vez el ion cloruro penetra en las pastas de los tres cementos formando los cloroaluminatos correspondientes y favoreciendo, en determinadas condiciones, la solubilidad de la ettringita; los fenómenos mencionados transcurren de modo distinto según el tipo de cemento.

Steopoe (31) trata sobre la acción que produce el agua de mar en los hormigones, así como sobre las modificaciones que experimentan, tanto en lo referente a su composición química (descalcificación, formación de hidróxido de magnesio, de dióxido de silicio geliforme, etc.) como a sus características resistentes.

Biczok (32) indaga la acción corrosiva que produce el agua de mar sobre distintos cementos, considerando que es mucho más lenta que la producida por las aguas dulces sulfatadas. El proceso de destrucción del hormigón es consecuencia de un gran número de reacciones, resaltando que la presencia de iones sodio y cloruro facilitan la solubilidad de los hidróxidos de calcio y de magnesio, por una parte, y que la posibilidad de formación de sulfoaluminato de calcio es función de la concentración de iones sulfato y cloruro en agua de mar, y de la composición mineralógica del clínker, especialmente de su contenido en C_3A .

Gjörv (33) da cuenta de los resultados obtenidos, durante 25-30 años, con más de 2.500 probetas de hormigón hechas con 18 cementos distintos, expuestas a la acción del agua de mar en Trondheim Harbor (Noruega); resultados que han permitido deducir que existe una gran variación en el comportamiento de dichos hormigones, influyendo más en la durabilidad su fabricación, contenido de cemento, relación a/c, etc. También se ha visto la importancia que tiene el bajo contenido de C_3A de los cementos portland estudiados y la influencia favorable de la adición de trass; el efecto del trass es más pronunciado en los cementos portland con mayor cantidad de C_3A y en los cementos siderúrgicos con mayor contenido de escorias.

Peltier (34) trata estadísticamente los resultados obtenidos en el trabajo iniciado en 1904 para examinar el comportamiento frente al agua de mar de 120 cementos, con los que se fabricaron morteros de diversas dosificaciones, que se conservaron, en parte, en recipientes llenos con agua de mar, colocados en el laboratorio, y el resto, en otros recipientes situados al aire en comunicación con el mar. Al parecer, el contenido de C_3S en los cementos portland no ha tenido influencia en su comportamiento, mientras que el contenido de C_3A ha sido netamente significativo, por lo que, según Peltier, la especificación americana al limitar el contenido de C_3A a 8 % responde mejor que la especificación francesa, hecho que también confirma Regourd (39) y la Portland Cement Association.

Basilio (35), en sus conferencias pronunciadas en la Universidad Nacional de Brasilia y en el Club de Ingeniería de Río de Janeiro sobre la destrucción del hormigón en medios agresivos, considera algunos casos relacionados con el ataque producido por agua de mar. Menciona que para obras marítimas o sujetas al ataque de aguas que contengan sulfatos, se pueden usar cementos con bajo contenido de aluminatos, máximo de 8 % de C_3A en los cementos de moderada resistencia a los sulfatos y de 4 % para los de alta resistencia.

Gerwick (36) señala que el pH de la pasta de cemento disminuye con la presencia de iones cloruro, por lo que los fenómenos de corrosión de armaduras se ve facilitada y acelerada en zonas de clima cálido. La protección interna del hormigón al ataque químico por agua de mar, se puede conseguir utilizando cementos portland de bajo contenido de elementos alcalinos (menor de 0,65 % de $K_2O + Na_2O$), moderado de C_3A (del 6 al 8 %), áridos apropiados, hormigón bien compactado con superficies lisas, dosificaciones ricas en cemento, relaciones a/c bajas, etc.

El cemento portland de bajo contenido en C_3A , según el Handbook of Concrete Engineering (37), es el indicado para la confección de hormigones resistentes al ataque químico producido por agua de mar. Los cementos puzolánicos y los siderúrgicos no resisten siempre a las disoluciones de sulfatos o al agua de mar, su comportamiento depende del contenido de C_3A en la fracción clínker; por otra parte, si la fracción de clínker portland tiene menos del 8 % de C_3A , el reemplazamiento parcial por puzolana o por escoria de horno alto no es motivo suficiente para que proporcione un incremento de dicha resistencia.

Regourd, Hornain y Mortereux (38) estudian el papel importante que juega el sistema de cristalización del C_3A en la resistencia química de los cementos frente al agua de mar, empleando para ello la microscopía electrónica, microsonda electrónica y difracción de rayos X. En este trabajo se utilizan mezclas sintéticas de C_3S y C_3A , y tres cementos, uno de escoria y otros dos portland, uno con 14 % de C_3A tetragonal y 2 % cúbico, y otro con 7 % de C_3A cúbico.

Regourd (39) resalta que las numerosas investigaciones sobre la resistencia química de los morteros y hormigones al agua de mar han mostrado que la estabilidad depende de tres factores: compacidad, dosificación de cemento y resistencia química del mismo, siendo los dos primeros los más importantes. En el momento que hormigones compactos y fuertemente dosificados empiezan a degradarse superficialmente es cuando el cemento debe tener una resistencia química elevada.

El mecanismo de la acción del agua de mar sobre los hormigones es muy complejo. Según Regourd intervienen un número determinado de parámetros que todavía no se han podido aislar, siendo el contenido de C_3A y de $Ca(II)$ de los cementos los dos factores esenciales; la ettringita formada no es siempre proporcional al hinchamiento que experimentan los hormigones. Considera, como Pel-tier (34), que la especificación americana es más segura que la francesa y que no hay que ignorar el papel que juegan la granulometría y cristalización de las diferentes fases del clínker, la interacción C_3S-C_3A , el contenido de C_4AF que, como el C_3A , da ettringita en presencia de sulfatos, así como el diferente comportamiento de las tres formas cristalinas del C_3A .

Collepari, Guella y Valente (40) desarrollan un trabajo para conocer el ataque químico del hormigón, especialmente por agua de mar, fabricado con diferentes tipos de cemento (portland con 7,5 % de C_3A , puzolánico y de escorias). La adición de productos que reduzcan la relación a/c incrementa la resistencia mecánica y la durabilidad de los hormigones hechos con cemento puzolánico y de escorias.

Della Libera (41) estudia los requisitos de seguridad de las estructuras marítimas a base de hormigón armado, para lo cual considera el comportamiento de los cementos portland normales frente al agua de mar, los problemas que plantea la corrosión de las armaduras y de los conglomerados, así como la protección de dichas estructuras.

Según Della Libera, los cementos férrico-puzolánicos, compuestos a base de clínker con contenido nulo de C_3A y una cantidad apropiada de puzolana, responden a los requisitos de resistencia química a la acción del agua de mar; los cementos puzolánicos, constituidos por clínker portland con un contenido de C_3A comprendido entre 5 y 9 % y puzolana activa, presentan suficiente resistencia química; los cementos siderúrgicos muestran una cierta resistencia química que es función del contenido de C_3A del clínker y de Al_2O_3 de la escoria, y los cementos sobresulfatados presentan un elevado grado de resistencia química.

En ausencia de los cementos mencionados se puede usar el cemento portland similar al tipo V (ASTM), con un bajo grado de saturación de cal para limitar la posibilidad de lavado (41).

Dzulynski (42), en el documento RILEM-4CDC, estudia el comportamiento de los hormigones frente a diversos medios agresivos. El agua de mar produce una descalcificación del cemento, fenómeno que eventualmente va acompañado de una colmatación de los poros por precipitación de $Mg(OH)_2$; la elección del cemento resistente debe hacerse entre los portland con bajo o nulo contenido de C_3A , los siderúrgicos con fuerte contenido de escorias y bajos de cal, y los sobresulfatados.

Locher (43), en su trabajo sobre la influencia que ejercen los iones cloruro y los hidrogenocarbonatos en el ataque del hormigón por los sulfatos, confirma que el agua de mar tiene un efecto agresivo significativamente menor que el de una disolución de sulfato de sodio o de magnesio que tenga la misma concentración de ion sulfato; por otra parte, ha estudiado si dichos iones son los responsables de este comportamiento diferente, habiendo demostrado que el ataque producido por los sulfatos se incrementa por la adición de cloruros y se reduce por la de hidrogenocarbonatos. La presencia de cloruros aumenta la solubilidad de la ettringita; formándose en el agua de mar la sal de Friedel ($3CaO \cdot Al_2O_3 \cdot CaCl_2 \cdot 10H_2O$).

Riedel (44) investiga la resistencia química de morteros fabricados con distintos cementos frente a disoluciones de sulfato de magnesio, deduciendo que dicho ataque, para bajas concentraciones, es función del contenido de C_3A del cemento; de tal modo que se comportan mucho mejor cuanto menor es su contenido. Por el contrario, para fuertes concentraciones, el cemento portland, independientemente de su composición mineralógica, permanece estable, ya que se forma rápidamente yeso en grandes cantidades y otros productos geliformes en las zonas externas atacadas que impiden la penetración de los iones de la disolución y, por consiguiente, el ataque posterior.

En resumen, el ataque químico de los morteros y hormigones producido por agua de mar es un proceso complejo que, fundamentalmente, se debe a la presencia de $Mg(II)$ y $SO_4(II)$, como probó Vicat en 1818 (3), los cuales forman $Mg(OH)_2$ y $CaSO_4$. La presencia de iones cloruro favorece la resistencia química del cemento portland frente al ataque de los sulfatos del agua de mar, inhibiendo la formación de ettringita y facilitando su solubilidad que, a su vez, se incrementa por la presencia de $Na(I)$, lo que hace que el agua de mar sea menos agresiva que el conjunto de las disoluciones independientes que tengan cada una de las sales presentes en el mar.

La acción del CO_2 disuelto en el agua de mar, a pesar de encontrarse en pequeña cantidad, produce una carbonatación gradual que forma una película superficial de $CaCO_3$, la cual actúa como medio protector. Cuando los compuestos $Mg(OH)_2$ y $CaSO_4$ se forman en cantidades apreciables en las zonas superficiales atacadas del hormigón, los poros se colmatan y se produce una capa superficial que impide la penetración de los iones y que continúe el ataque.

El ataque químico mencionado tiene lugar, para un mismo hormigón, en grado variable según en donde se encuentre situado (sumergido total o parcialmente, zona de mareas, etc.), de tal modo que a estos fenómenos se pueden sumar otros de tipo mecánico, físico y/o biológico.

Todo ello hace que la composición mineralógica del clínker, el tipo de cemento, la fabricación y dosificación del hormigón, las condiciones climáticas y las del medio en donde se encontrará el elemento estructural correspondiente, jueguen un papel importante en el comportamiento químico de los cementos frente al agua de mar; hechos que han obligado a que en determinados países existan las especificaciones oportunas.

3. PARTE EXPERIMENTAL

En el presente trabajo, basado en el ensayo acelerado de Koch-Steinegger utilizado para determinar la capacidad de resistencia química de los cementos, de un modo especial frente a la acción agresiva de los sulfatos, se estudia el comportamiento de los morteros (1:3) de dos cementos portland de fabricación española frente al agua de mar, determinando la evolución de las resistencias mecánicas y del coeficiente de corrosión de dichos morteros, así como la variación de la concentración iónica de las disoluciones en donde se han sumergido las probetas de mortero y la composición estructural de la fase sólida formada y de la pasta de cemento hidratado.

Cementos estudiados:

Los dos cementos portland estudiados responden a las características determinadas de acuerdo con las técnicas de trabajo descritas en el RC-75 (45), que se incluyen en las tablas 1 y 2.

Agua de mar:

Como medio potencialmente agresivo se ha utilizado agua de mar que tiene la composición de Ca (II), Mg (II), SO₄ (II) y Cl (I) que se señala en la tabla 3.

Técnica operatoria:

Con cada uno de los cementos se han preparado seis series de probetas de mortero de 1 × 1 × 6 cm, con relaciones cemento/arena = 1/3 y agua/cemento = 0,60, conservadas durante 24 horas en una cámara húmeda a 20° ± 1° C con una humedad relativa superior a 95 %, y posteriormente hasta 22 días bajo agua. Una vez transcurrido este período de tiempo, tres series (cada serie consta de 10 probetas) se han sumergido en el agua de mar situada en otros tantos envases estancos y las otras tres series en agua filtrada; la temperatura ambiente es asimismo 20° ± 1° C.

TABLA 1

Composición química y potencial de los cementos

Valores (en % en peso) referidos a la muestra seca a 105°-110° C

DETERMINACIONES	CEMENTO	
	1	2
Pérdida por calcinación, P.F.	0,7	1,8
Residuo insoluble, R.I.	0,2	0,9
Dióxido de silicio, SiO ₂	19,6	18,8
Oxido férrico, Fe ₂ O ₃	3,3	5,0
Oxido de aluminio, Al ₂ O ₃	4,4	4,6
Oxido de calcio, CaO	63,2	61,8
Oxido de magnesio, MgO	3,2	2,3
Trióxido de azufre, SO ₃	3,1	4,1
Oxido de calcio libre, CaO	0,6	0,7
Composición potencial calculada (Bogue)		
Silicato tricálcico, C ₃ S	65,3	58,6
Silicato bicálcico, C ₂ S	6,8	9,8
Aluminato tricálcico, C ₃ A	6,1	3,9
Ferritoaluminato tetracálcico, C ₄ AF	10,0	15,2
Sulfato de calcio, CaSO ₄	5,3	6,9

TABLA 2

Resistencias mecánicas de los cementos
(kp/cm²)

RESISTENCIAS MECANICAS	CEMENTO	
	1	2
Flexotracción:		
3 días	60	36
7 días	66	47
28 días	80	64
Compresión:		
3 días	315	200
7 días	346	267
28 días	447	396

Se ha utilizado como arena la fracción de la arena normalizada, según RC-75, que tiene un tamaño de grano comprendido entre 1 y 1,5 mm.

A las edades de 22 + 7, 22 + 28 y 22 + 56 días se han determinado las resistencias a flexión de las probetas de cada serie y los coeficientes de corrosión R_t/R'_t , en donde:

R_t = Resistencias a flexión de las probetas sumergidas en agua de mar durante 7, 28 y 56 días.

R'_t = Resistencias a flexión de las probetas sumergidas en agua filtrada, a las edades mencionadas.

R_t y R'_t = Media aritmética de los valores concordantes correspondientes a las diez probetas.

El estudio de la composición mineralógica de los cementos estudiados, así como el de la pasta enriquecida correspondiente a los morteros y a las nuevas fases sólidas formadas se ha hecho por difracción de rayos X.

TABLA 3

Sistemas: mortero-agua filtrada y mortero-agua de mar
Composición iónica de las disoluciones (mg/l)

DETERMINACION	AGUA FILTRADA		AGUA DE MAR		
	CEMENTO		ORIGINAL	CEMENTO	
	1	2		1	2
Ca (II)	317	540	482	2.115	2.162
Mg (II)	0	0	1.402	0	0
SO ₄ (II)	0	0	2.880	1.736	1.925
Cl (I)	0	0	20.840	20.631	21.155
Alcalinidad en mM/l de OH (I)	14,9	26,5	2,6	11,1	9,3

4. RESULTADOS Y DISCUSION

4.1. Características de los cementos estudiados

El cemento 1 tiene 65,3 % de C₃S, 6,1 % de C₃A y 10,0 % de C₄AF (calculados), mientras que el cemento 2 tiene 58,6 %, 3,9 % y 15,2 %, respectivamente. Las resistencias mecánicas del cemento 1 son mayores que las correspondientes al cemento 2.

Las fases cristalinas a base de aluminatos, de ambos cementos, son distintas como puede apreciarse en la figura 1.

DRX de los cementos anhidros.

1

4.2. Variación de las resistencias a flexión (*)

Las resistencias de las probetas de ambos cementos conservadas en agua filtrada aumentan conforme lo hace el tiempo de conservación, mientras que las correspondientes a las probetas del cemento 1 sumergidas en el agua de mar disminuyen 12 y 15,5 % a los 28 y 56 días, respectivamente, con relación a los valores a 7 días, y las del cemento 2 permanecen prácticamente constantes en las tres edades consideradas (fig. 2).

(*) Dadas las dimensiones de las probetas no se han determinado las resistencias mecánicas a compresión.

Resistencias a flexión (kp/cm²).

2

Coefficientes R_t/R'_t edad (días).

3

Los coeficientes de corrosión (fig. 3), que responden a la evolución de las resistencias a flexión de las probetas sumergidas en agua de mar y en agua filtrada, experimentan una disminución del 22 y 27 % para el cemento 1 y del 5 y 13 % para el cemento 2 a las edades de 28 y 56 días, con relación al correspondiente a 7 días. Los valores de dichos coeficientes a 28 y 56 días son del mismo orden para ambos cementos (0,76 y 0,71/0,70, respectivamente). Se considera, de acuerdo con el método de Koch-Steinberger, que un cemento es resistente a los sulfatos cuando R_t/R'_t es $\geq 0,70$.

4.3. Estudio de la concentración iónica del medio

Los valores correspondientes al contenido de Ca (II), Mg (II), SO_4 (II), Cl (I), expresados en mg/l, y alcalinidad del medio en mM/l de OH (I), al cabo de 56 días, de los sistemas mortero cemento 1-agua filtrada, mortero cemento 2-agua filtrada, mortero cemento 1-agua de mar y mortero cemento 2-agua de mar, se incluyen en la tabla 3. En los cuatro casos considerados ha aparecido, durante los 56 días, una nueva fase sólida formada por los compuestos que se indican en la tabla 4 y que se señalan en los difractogramas de las figuras 4 y 5.

La intensidad de uno de los picos característicos de los compuestos cristalinos reseñados, así como la cantidad de fase sólida (mg/l) figuran, a título orientativo, en la tabla 4.

Sistemas mortero-agua filtrada:

En el agua filtrada en donde han estado sumergidas las probetas 56 días, una vez curadas durante 22 días, existen 317 mg/l de Ca (II) para el cemento 1 y 540 mg/l para el cemento 2 (tabla 3); la alcalinidad, expresada en mM/l de OH (I), es 14,9 y 26,5, respectivamente. En ambos casos ha aparecido una fase sólida formada por CaCO_3 , que se presenta como calcita (669 mg/l y 778 mg/l, tabla 4).

Como es sabido, durante las reacciones de hidratación del cemento Portland se forma tobermorita, a partir de C_3S y C_2S , y portlandita, compuesto este último que también se forma a partir del CaO libre.

La solubilidad del $\text{Ca}(\text{OH})_2$, portlandita (con $\text{pK} = 5,3$), en agua es función de la temperatura; a 20°C se disuelven 1.230 mg/l; esta solubilidad favorece la reacción de hidratación liberándose más $\text{Ca}(\text{OH})_2$ que pasa a la disolución en forma iónica con una velocidad progresivamente menor.

4_a

DRX de la fase sólida de los sistemas mortero - agua filtrada.

Cemento 1

4_b

DRX de la fase sό-
lida de los sistemas
mortero - agua filtra-
da.

Cemento 2

TABLA 4

Sistemas: mortero-agua filtrada y mortero-agua de mar
Fase sólida: Estudio por difracción de rayos X (intensidad en mm)

COMPUESTO	2 θ	AGUA FILTRADA		AGUA DE MAR	
		CEMENTO		CEMENTO	
		1	2	1	2
Mg(OH) ₂	18,4	0	0	17	45
Na ₂₁ MgCl(SO ₄) ₁₀	26,1	0	0	50	57
CaCO ₃	29,3	> 250	> 250	160	> 250
Cantidad mg/l	—	669	778	957	1.326

TABLA 5

Sistemas: mortero-agua filtrada y mortero-agua de mar
Pasta enriquecida. Estudio por difracción de rayos X (intensidad en mm)

COMPUESTO	2 θ	AGUA FILTRADA		AGUA DE MAR	
		CEMENTO		CEMENTO	
		1	2	1	2
C ₃ A · 3CaSO ₄ · 31H ₂ O	9,0	12	20	25	22
CaSO ₄ · 2H ₂ O	11,6	—	—	10	17
Ca(OH) ₂	18,0	70	> 250	45	30
Mg(OH) ₂	18,4	—	—	25	45
CaCO ₃	29,3	6	> 250	27	45

La disolución progresiva del Ca(OH)₂, que produce un incremento de la basicidad del medio, puede dar lugar a la destrucción de los restantes compuestos hidratados siempre que, en un volumen constante, no se alcance antes la saturación de la disolución.

La fase sólida (fig. 4) que aparece en estos sistemas, en donde las probetas se encuentran sumergidas en un volumen constante de agua filtrada está formada por CaCO₃ (pK = 8,3), debido a la reacción del Ca (II), en medio básico, con el CO₂ disuelto en el agua, disminuyendo la basicidad del medio. La reacción con el CO₂ se favorece conforme se incrementa la cantidad de Ca (II) en la disolución.

Sistemas mortero-agua de mar:

En la solubilidad del Ca(OH)₂, electrolito débil, influye la presencia de otros iones no comunes, como sucede con el Na (I), Cl (I), etc., incrementándola por regla general (fenómeno conocido con el nombre de efecto salino). Por otra parte, determinados iones no comunes pueden formar compuestos más estables en agua que el Ca(OH)₂ sólido, como sucede con el Mg (II), en cuyo caso el equilibrio iónico del hidróxido de calcio se desplaza formando Mg(OH)₂ sólido (pK = 11,0) puesto que la concentración [OH⁻] del citado equilibrio iónico es mayor que la necesaria para que el Mg (II) presente en el agua de mar forme dicho compuesto al cumplirse $[Mg^{2+}] [OH^{-}]^2 \geq P_s [Mg(OH)_2]$.

5_a

DRX de la fase s6-
lida de los sistemas
mortero - agua de
mar.

Cemento 1

5_b

DRX de la fase s6-
lida de los sistemas
mortero - agua de
mar.

Cemento 2

4.4. Estudio de la pasta enriquecida

Los compuestos cristalinos identificados por difracción de rayos X en la pasta enriquecida del cemento hidratado correspondiente a las probetas de mortero curadas 22 días y sumergidas, a continuación, durante 56 días en agua filtrada y en agua de mar se incluyen en las figuras 6 y 7 y en la tabla 5, en donde se señala, además, la intensidad de uno de los picos característicos.

Sistemas mortero-agua filtrada:

Los compuestos identificados en ambos casos han sido:

- Ettringita, $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{CaSO}_4 \cdot 31\text{H}_2\text{O}$, que aparece en cantidad normal, formada por reacción del aluminato de calcio hidratado con el sulfato de calcio hidratado.
- Portlandita, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, procedente de la reacción de hidratación de los silicatos, fundamentalmente, y del óxido de calcio libre. En la pasta del cemento 2 se encuentra en mayor cantidad que en la del cemento 1.
- Calcita, CaCO_3 , formada por reacción del CO_2 disuelto en el agua con el $\text{Ca}(\text{OH})_2$ presente en la pasta, produciéndose una disminución del pH. Consideramos que esta reacción tiene lugar, en una primera etapa, en la zona superficial de las probetas, como se puede apreciar en la figura 8 (probeta 1 del cemento 2, y fundamentalmente, probeta 3 del cemento 1), actuando de capa protectora.

El CaCO_3 ($\text{pK} = 8,3$) es más estable en medio acuoso que el $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ($\text{pK} = 5,3$), lo que hace que al proseguir la reacción de carbonatación avance la de hidratación produciendo, entre otros productos, más $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

El $\text{Mg}(\text{OH})_2$ sólido formado, que se ha detectado en la fase sólida y en la pasta enriquecida de cemento (tablas 4 y 5), disminuye la basicidad del medio producida por el $\text{Ca}(\text{OH})_2$ y, por tanto, el valor del pH, lo que hace que se disuelva más $\text{Ca}(\text{OH})_2$, avancen las reacciones de hidratación, continúe la formación de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ hasta que, como en nuestro caso, desaparece el Mg (II) presente en el agua de mar (tabla 3). Todo ello hace que el contenido de Ca (II) se incremente en la disolución (ha pasado de 482 mg/l a 2.115 y 2.162 mg/l, según se trate del cemento 1 o del cemento 2) y disminuya la basicidad con relación a la del medio de los sistemas mortero-agua filtrada.

La cantidad de Cl (I) es del mismo orden que la presente en el agua de mar, no habiendo experimentado prácticamente variación en el período de tiempo estudiado (56 días). Únicamente se ha detectado en el compuesto cristalino D'Ansita que aparece en la fase sólida, $\text{Na}_{21}\text{MgCl}(\text{SO}_4)_{10}$, en una cantidad análoga, tanto por el cemento 1 como para el cemento 2 (tabla 4).

El ion SO_4 (II) presente en el agua de mar (2.880 mg/l) experimenta una disminución en la fase líquida en ambos casos (1.736 y 1.925 mg/l); se ha identificado por difracción de rayos X en la fase sólida, formando el compuesto $\text{Na}_{21}\text{MgCl}(\text{SO}_4)_{10}$ y en la pasta enriquecida de los dos cementos como $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (figs. 5 y 7).

6_a

DRX de la pasta enriquecida de los sistemas mortero-agua filtrada.

Cemento 1

6_b

DRX de la pasta enriquecida de los sistemas mortero-agua filtrada.

Cemento 2

7_a

DRX de la pasta enriquecida de los sistemas mortero-agua de mar.

Cemento 1

7_b

DRX de la pasta enriquecida de los sistemas mortero-agua de mar.

Cemento 2

La cantidad que existe de CaCO_3 y de Ca(OH)_2 en la pasta del cemento 2 es de consideración, mientras que en la del cemento 1 es de pequeña magnitud.

Sistemas mortero-agua de mar:

Los compuestos cristalinos identificados en la pasta enriquecida de las probetas de mortero sumergidas en agua de mar han sido los siguientes:

- Ettringita, $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{CaSO}_4 \cdot 31\text{H}_2\text{O}$, que aparece en cantidades del mismo orden que en el caso de las probetas fabricadas con el cemento 2 sumergidas en agua filtrada.
- Portlandita, Ca(OH)_2 , que se encuentra en menor cantidad que en los sistemas mortero-agua filtrada. Procede de las reacciones de hidratación de los silicatos y del CaO libre.
- Calcita, CaCO_3 , formada por reacción del Ca(OH)_2 con el CO_2 disuelto en el agua. La cantidad es menor que la que existe en la pasta del sistema mortero cemento 2-agua filtrada.
- Brucita, Mg(OH)_2 , formada por reacción del Ca(OH)_2 presente en la pasta de cemento hidratado y el ion Mg (II) en el agua de mar; reacción que produce fenómenos análogos a los señalados en el apartado 4.3.

- Yeso, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, que aparece en cantidades relativamente bajas; es el compuesto de los detectados que se encuentra en menor cantidad. Consideramos que el yeso ($\text{pK} = 4,6$) se ha formado por reacción del ion SO_4 (II) procedente del agua de mar con el Ca(OH)_2 ($\text{pK} = 5,3$) presente en la pasta del cemento, teniendo en cuenta la disminución que experimenta el pH del medio y el incremento del Ca(OH)_2 al formarse Mg(OH)_2 ($\text{pK} = 11,0$).

Esta reacción va acompañada de un incremento de volumen, ya que por cada mol que se forma de $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ con un volumen molecular de $74,3 \text{ cm}^3$ desaparece otro de Ca(OH)_2 con un volumen molecular de $33,2$ centímetros cúbicos.

La formación y precipitación de los compuestos CaCO_3 , Mg(OH)_2 y $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, fundamentalmente de los dos primeros, tiene lugar en la zona superficial de las probetas (probetas 2 del cemento 2 y 4 del cemento 1 de la figura 8), avanza lentamente hacia el interior produciendo la colmatación de los poros y, consiguientemente, una disminución de la permeabilidad y un aumento de la resistencia al ataque químico.

8

1. Mortero cemento 2: agua filtrada.
2. Mortero cemento 2: agua de mar.
3. Mortero cemento 1: agua filtrada.
4. Mortero cemento 1: agua de mar.

5. CONCLUSIONES

A partir de los datos obtenidos en el presente trabajo, en donde se estudia el comportamiento de dos cementos portland industriales frente al agua de mar (56 días), se han obtenido las conclusiones que se incluyen a continuación.

La composición potencial calculada de los cementos estudiados es la siguiente:

Cemento 1: $C_3S = 65,3 \%$; $C_2S = 6,8 \%$; $C_3A = 6,1 \%$; $C_4AF = 10,0 \%$.

Cemento 2: $C_3S = 58,6 \%$; $C_2S = 9,8 \%$; $C_3A = 3,9 \%$; $C_4AF = 15,2 \%$.

Primera:

Las resistencias mecánicas a flexión de las probetas de mortero del cemento 1, sumergidas durante 56 días en agua de mar, experimentan una disminución, mientras que las del cemento 2 permanecen prácticamente constantes.

Los coeficientes de corrosión, a 56 días, de ambos cementos son análogos (0,71 y 0,70).

Segunda:

La composición química del agua de mar, en donde han estado sumergidas las probetas de mortero, experimenta cambios dignos de consideración que afectan principalmente al contenido de $Ca(II)$, $SO_4(II)$ y $Mg(II)$, de tal modo que el primero sufre un incremento superior al 300 %, el segundo, una disminución superior al 35 %, y el tercero, desaparece del agua de mar. Por el contrario, el contenido de $Cl(I)$ permanece prácticamente constante.

Tercera:

En el agua de mar, en donde han estado sumergidas las probetas de mortero, aparece una fase sólida en la que se han identificado los compuestos cristalinos Brucita, Calcita y D'An-sita.

La cantidad de fase sólida que corresponde a la disolución en donde se han conservado las probetas del cemento 2 es superior ($\sim 40 \%$) a la del cemento 1.

Cuarta:

La composición estructural de la pasta de cemento hidratado de las probetas sumergidas en dicha agua de mar experimenta, asimismo, cambios de consideración. Se han identificado los compuestos cristalinos Ettringita en cantidad normal, Yeso, Portlandita, Brucita y Calcita.

Quinta:

El ataque químico de la pasta de cemento de las probetas de mortero por el agua de mar (sumergidas durante 56 días) es complejo. En este caso, se debe fundamentalmente a las reacciones del $Mg(II)$ y, en menor grado, del $SO_4(II)$ presentes en el agua de mar, que han dado lugar a la formación de $Mg(OH)_2$ y $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ en la pasta de cemento y de $Mg(OH)_2$ y $Na_{21}Mg-Cl(SO_4)_{10}$ en la nueva fase sólida. Por otra parte, el CO_2 disuelto en el agua reacciona con el $Ca(OH)_2$ de la pasta y el $Ca(II)$ de la disolución, en medio básico, produciendo $CaCO_3$ que se encuentra en la pasta y en la fase sólida.

Los compuestos que aparecen en la pasta de cemento se han formado, especialmente, en las zonas superficiales de las probetas, actuando como medio protector que impide la penetración de los iones del agua de mar y que continúe el ataque químico.

BIBLIOGRAFIA

1. IDORN, G. M.: «Durabilité des Bétons». Colloque Int. RILEM. Praga, 1962, páginas 351-355.
2. BOGUE, R. H.: «La Química del Cemento». Edit. Dossat. Madrid (1952), páginas 572-573.
3. LEA, F. M. y DESCH, E. H.: «Química del Cemento y del Hormigón». Tipografía Artística. Madrid (1960), págs. 639-649.
4. BICZOK, I.: «La corrosión del hormigón y su protección». Edic. Urmo. Bilbao (1972), págs. 148-151.
5. LEA, F. M. y DESCH, E. H.: Loc. cit., págs. 340-354 y 633-648.
6. NICOL, A.: «Rev. Mat. de Const.», **414**, 74-76 (1950).
7. DURIEZ, M.: «Travaux», **221**, 189-199 (1953); **222**, 259-265 (1953); **223**, 285-290 (1953); **224**, 319-327 (1953); **225**, 349-353 (1953).
8. CAMPUS, F.: «Silic. Ind.», **2**, 79-88 (1963); e Int. Symp. RILEM, «Durability of Concrete», Rapport prelim. Praha, 1961, páginas 90-102.
9. ANONIMO: «Note d'Inf. Techn. 57 del Cent. Scient. Techn. de la Const.». Bruselas, 1966, pág. 14.
10. GARCIA DE PAREDES, P.: Monografía núm. 232. IETcc. Madrid (1963).
11. BROCARD, J. et CIRODDE, R.: «Bull. RILEM», **32**, 323-329 (1966).
12. BROCARD, J. et CIRODDE, R.: Int. Symp. «Durability of Concrete». Final Rep. Praha (1962), págs. 285-293.
13. LYSE, I.: Int. Symp. RILEM, «Durability of Concrete». Rapport Prel. Praha (1961), págs. 183-191.
14. COURCAMBECK, P.; DUHOUX, L. et TESSIER, A.: Int. Symp. RILEM, «Durability of Concrete». Rapport Prel. Praha (1961), págs. 233-237.
15. WESCHE, K.: «Bull. RILEM», **32**, 291-293 (1966).
16. WESCHE, K. and MÄNGEL, S.: «Bulletin RILEM», **32**, 295-297 (1966).
17. GJÖRV, O. E.; GUKILD, I. and SUNDH, H. P.: «Bull. RILEM», **32**, 305-322 (1966).
18. GJÖRV, O. E.: «Durability of Reinforced Concrete Wharves in Norwegian Harbours». Edit. Ingeniørforlaget A/S. Oslo, 1968, págs. 157-159.
19. SMOLCZYK, H. G.: «Bull. RILEM», **32**, 299-304 (1966).
20. DUHOUX, L. et TESSIER, A.: «Bull. RILEM», **32**, 268-278 (1966).
21. DURIEZ, M., según LEA, F. M.: «Bull. RILEM», **30**, 59-60 (1966).
22. RIO, A. et CELANI, A., según LEA, F. M.: «Bull. RILEM», **30**, 62-63 (1966).
23. TEMUTASSE, M.; VAN BEMST, A., et DE KEYSER, W. L., según LEA, F. M.: «Bull. RILEM», **30**, 64 (1966).
24. SOUSA COUTINHO, A. DE, et PERES RODRIGUES, F. M., según LEA, F. M.: «Bull. RILEM», **30**, 65 (1966).
25. NIELSEN, K. E. C., según LEA, F. M.: «Bull. RILEM», **30**, 66 (1966).
26. KUENNING, W. H.: «Highway Res. Rec.», **113**, 43-87 (1966).
27. MATHER, B.: «Highway Res. Rec.», **113**, 33-42 (1966).
28. KREMSER, H.: «Zement-Kalk-Gips», **3**, 134-137 (1968).
29. DUTRON, R. y PLISNIER, J.: «Cent. Nat. de Rech. Scient. et Techn. pour l'Ind. Ciment»; RR-CRIC-28-f-1970.
30. KALOUSEK, G. L. and BENTON, E. J.: «J. Amer. Conc. Inst.», **67-9**, 187-192 (feb. 1970).
31. STEOPOE, A.: «La durabilité du béton». Edit. Eyrolles. París (1970), págs. 151 a 157.
32. BICZOK, I.: Loc. cit., págs. 291-296.
33. GJÖRV, O. E.: «J. Amer. Conc. Inst.», 60-67 (1971).
34. PELTIER, R.: «Rev. des Mat.», **680**, 31-44 (1973).
35. BASILIO, F. de A.: Conferencia pronunciada en la Universidad Federal de Brasilia (1974).
36. GERWICK, B. C.: «Handbook of Conc. Eng.», Fintel, M.; Van Nostrand, Reinhold, Co. New York (1974), págs. 617-619.
37. ANONIMO: «Handbook of Conc. Eng.», Fintel, M.; Van Nostrand, Reinhold, Co.; New York (1974), pág. 178.
38. REGOURD, M.; HORNAIN, H. et MORTUREUX, B.: «Rev. des Mat.», **687**, 67-79 (1974).
39. REGOURD, M.: «Ann. Inst. Techn. du Bât. et des Trav. Public.», **329**, 86-102 (1975).
40. COLLEPARDI, M.; GUELLA, S. M. e VALENTE, M.: «L'Ind. Ital. del Cemento», **10**, notiz. 5-9 (1976).
41. DELLA LIBERA, G.: «L'Ind. del Cemento», **11**, notiz. 4-8 (1976).
42. DZULYNSKI, M.: Comunicación RILEM-4CDC-«Durabilité des bétons» (1976).
43. LOCHER, F.: «Proceed. of the Fifth Int. Symp. on the Chem. of Cement». Tokio, 1968, págs. 328-335.
44. RIEDEL, W.: «Zement-Kalk-Gips», **6**, 286-296 (1973).
45. RC-75; MOP. Madrid, 1975.

résumé

Durabilité du béton face à l'eau de mer. Etude de deux ciments Portland

Demetrio Gaspar-Tebar et José Luis Sagrera-Moreno, Drs. ès Sciences Chimiques

Dans ce travail, les auteurs rendent compte du comportement des mortiers (1:3) réalisés avec deux ciments portland espagnols, dont la teneur en C_3A est inférieure à 8 et 5 %, respectivement, face à l'eau de mer, et déterminent l'évolution des résistances mécaniques à la flexion, les coefficients de corrosion (Koch-Steiniegger), ainsi que la variation de la concentration ionique des solutions où les éprouvettes de mortier ont été immergées (eau filtrée et eau de mer) pendant 56 jours, la composition structurale de la phase solide formée et de la pâte de ciment hydraté.

D'autre part, le travail est complété par une étude bibliographique sur la durabilité des mortiers et des bétons face à l'eau de mer.

summary

Durability of concrete against sea water. Study of two types of Portland cement

Demetrio Gaspar-Tebar and José Luis Sagrera-Moreno, Drs. in Chemistry

In the present paper, the behaviour is set forth of mortars (1:3) made with two types of Spanish portland cement which have a C_3A content of under 8 and 5 %, respectively, against sea water. This gives the evolution of mechanical bending strengths, corrosion coefficients (Koch-Steiniegger), as well as the variation in the ionic concentration of the solutions in which the mortar specimens were submerged (filtered water and sea water) during a 56-day period, the structural composition of the solid stage formed and the hydrated cement paste.

On the other hand, a bibliographic survey is included on the durability of mortars and concretes against sea water.

zusammenfassung

Standfestigkeit des Betons gegen Meerwasser. Studie über zwei Portland-zemente

Dr. Chem. Gaspar-Tebar und José Luis Sagrera-Moreno

In dieser Arbeit wird das Verhalten gegen Meerwasser der Mörtel (1:3), die mit zwei spanischen Portland-Zementen hergestellt wurden und die einen unter 8 % bzw. 5 % liegenden C_3A -Gehalt aufweisen, beschrieben und der mechanischen Biegefestigkeitswerte, der Korrosionskoeffizienten (Koch-Steiniegger), sowie die Änderung der Ionenkonzentration der Lösungen, in welche die Mörtelproben während 56 Tagen eingetaucht wurden (gefiltertes Wasser und Meerwasser), die strukturelle Zusammensetzung im festen, geformten Zustand und der wässrige in Zementmasse bestimmt.

Diese Arbeit beinhaltet ferner eine bibliographische Studie über die Standfestigkeit der Mörtel und Betons gegen Meerwasser.

publicaciones del i. e. t. c. c.

Estructuras Ligeras de Acero

Versión española de
**LIGHT GAGE COLD-FORMED
STEEL DESIGN MANUAL**

Traducción de FRANCISCO GIL,
Alumno de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos

Bajo la supervisión de JUAN BATANERO,
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Estas estructuras, constituidas a base de perfiles de chapa fina, no pueden ser tratadas según las reglas clásicas de cálculo, dado que presentan una gran sensibilidad a los fenómenos de inestabilidad elástica, lo cual influye en los procedimientos de cálculo y comprobación que les son aplicables.

El manual que el I.E.T.c.c. presenta en versión española autorizada por el American Iron and Steel Institute, es la mejor guía conocida para quien quiera iniciarse en la aplicación de los citados perfiles. Contiene, además de la norma americana para el proyecto de estructuras ligeras, unos amplios comentarios redactados por el Prof. G. Winter, experto especialista sobre estos temas, así como tablas y ejemplos de aplicación que aclaran el articulado de la norma.

La traducción española se ha acomodado a los materiales, a las normas españolas y a las unidades métricas, en todos aquellos capítulos y tablas que lo exigían. Las tablas han sido recalculadas con la ayuda del calculador electrónico del I.E.T.c.c., añadiéndose, asimismo, numerosas notas de pie de página.

El manual se compone de:

- 1.^a parte: «Normas para el cálculo de estructuras ligeras de acero».
- 2.^a parte: «Información suplementaria».
- 3.^a parte: «Ejemplos ilustrativos».
- 4.^a parte: «Gráficos y tablas de características mecánicas y resistentes».

La utilidad de este manual ha sido universalmente reconocida y existen versiones en lenguas francesa y alemana.

Un volumen encuadernado en tela, de 16,5 × 23,5 cm, compuesto de 266 págs. Madrid. 1969
Precios: España, 450 ptas.; extranjero, \$ 9.